

Aflakken van Concept II Sikkens Wood Coatings met Sikkens producten op de bouw

Dit betreft een standaard verfadvis voor het aflakken van gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren die fabrieksmatig zijn aangeleverd in Concept II van Sikkens Wood Coatings conform BRL 0817

Dit schilderadvies kan onder andere worden gebruikt voor het afwerken met 1 laag op de bouw van houten bouwdeelen, die zijn behandeld met timmerindustrie systemen van Sikkens Wood Coatings, zoals Rubbol WM 260 /Rubbol WF 387/Rubbol WF 375.

Dekkend afwerken op de bouw

- Afwerking op bouw (1,5 beurt).
- Afwerken binnen 18 maanden na levering.

Buitenschilderwerk

Voorbehandeling

- Het geheel kalkschoon maken. Reinigen met reinigingsmiddel Polyfilla Pro S600 (in lauwwarm water).
- De ondergrond licht matteren, opzuiveren en stofvrij maken. Gebruik voor de beglazing Meesterhand Glas- en afdichtkit. Deze is overschilderbaar met de geadviseerde producten.
- Spijkerгатen, nietгатen e.d. repareren met Polyfilla Pro W325.
- De uitgestopte en/of gerepareerde delen na droging schuren en deze tot de oorspronkelijke minimale droge laagdikte van 120 µm bijwerken met Rubbol Primer Extra (buiten) of Rubbol BL Rezisto Primer (binnen).
- Gerepareerde, beschadigde en kale plaatsen tot de oorspronkelijke minimale droge laagdikte van 120 µm bijwerken met Rubbol Primer Extra.
- Het geheel aflakken met Rubbol XD High Gloss.

Als alternatief kan gekozen worden voor Rubbol Express High Gloss, Rubbol XD Semi-gloss en Rubbol SB.



Vóórdat met het aflakken van het werk wordt begonnen, moet een testvlak worden opgezet. Als de resultaten gunstig zijn, kan met de gekozen Rubbol aflak afgewerkt worden.

Aandachtspunt overschilderen elementen in Concept II of III

Bij het schilderen van nieuwe houten gevelementen, die door de timmerfabriek op de bouwplaats

zijn afgeleverd, kan een cissing effect (ook wel "schiften" genoemd) optreden.

Dit effect wordt waarschijnlijker naarmate het verfsysteem op het gevelementen nog vers is.

Als het verfsysteem voldoende is doorgehard, is het risico op cissing kleiner.

Om bovenstaande reden adviseren wij voor Concept II en III elementen een 2,5 schilderbeurt

waarbij geheel overgegrond wordt met Rubbol BL Endurance Primer vóórdat wordt afgelakt.

Hiermee wordt cissing of onvoldoende hechting tussen het industriële verfsysteem en de alkyd aflak voorkomen.

Proefvlak

Bij Concept II en III is normaliter een 1,5 schilderbeurt van toepassing.

Wij adviseren het schildersbedrijf om voorafgaand aan het totale schilderwerk proefvlakken met direct aflakken (1.5 schilderbeurt) uit te voeren. Als de resultaten gunstig zijn, kan alsnog met dit verfsysteem verder worden gewerkt. De extra tussenlaag kan dan achterwege blijven zodat een 1.5 schilderbeurt van toepassing is.

Binnenschilderwerk

- Gerepareerde, beschadigde en kale plaatsen tot de oorspronkelijke minimale droge laagdikte van 120 µm bijwerken met Rubbol BL Rezisto Primer.
- Het geheel aflakken met Rubbol BL Rezisto Satin.

Als alternatief kan gekozen worden voor Rubbol BL Rezisto Mat, Rubbol BL Rezisto Satin (zijdeglans), Rubbol BL Rezisto Semi-gloss (halfglans) of Rubbol BL Rezisto High gloss (hoogglans).



Voor uitgebreide technisch productinformatie zie het TDS op www.sikkens.nl

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.